



PRODUKTINFORMATION

PNZ-THERMOHOLZ-ÖL

■ Schutz vor Vergrauen

Geeignet für:

Gartenholzprodukte aus Thermoholz, wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet. Das pigmentierte PNZ-THERMOHOLZ-ÖL auf der Basis nachwachsender Rohstoffe trocknet im Farbton thermoholzbraun. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL schützt, pflegt und imprägniert. Die Holzoberfläche ist nach der Anwendung stark wasserabweisend, wetter- und UV-beständig und langfristig gegen Vergrauen geschützt.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8 °C. Holzfeuchte < 18%.
- Vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit PNZ-GARTENHOLZREINIGER entgrauen und neutralisieren.
- Trockenzeit ca. 12-4 Stunden (witterungsabhängig).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

PNZ-THERMOHOLZ-ÖL zweimal auf das trockene Holz auftragen. (Hirnholz bis zur Sättigung tränken) Nach 12 - 24 Stunden überstreichbar. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL sollte bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, sowie bei deutlich sichtbaren Rissen ist eine rechtzeitige Erneuerung des Anstriches erforderlich.

Verbrauch:

Ca. 100 – 250 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-THERMOHOLZ-ÖL reicht für ca. 4 – 10 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder geriffelt).

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe:

Isoaliphate, veredelte Naturöle, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis (2-ethylhexanoat), Eisenoxydpigmente und nanoskalige Additive.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

