



- » für alle Innenhölzer
- » besonders leicht und tief eindringend
- » unentbehrlich für Fußböden und Möbel aus Exotenhölzern (Harthölzern)
- » pflegeleicht
- » feuchtraumsicher
- » kratz- und abriebfest

Eigenschaften:

SAICOS Klarwachs ist ein besonders leicht und tief eindringender, offenporiger Spezialanstrich für alles Holz im Innenbereich. Besonders empfohlen und unentbehrlich für die Behandlung von Harthölzern sowie von Holz in Feuchträumen. SAICOS Klarwachs bewahrt dem Holz seine natürliche Schönheit. Es ist wohngesund und – besonders holzgerecht – auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe – feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und reduziert Quellen und Schwinden des Holzes.

SAICOS Klarwachs benötigt in der Regel nur einen Anstrich. Die seidenglatte Oberfläche kann auf Wunsch durch leichtes Nachpolieren einen seidigen Glanz erhalten.

SAICOS Klarwachs ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos.

SAICOS Klarwachs schützt das Holz auf natürliche Weise:

Die natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch.

Die natürlichen Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für die hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Sie erhalten die Atmungsfähigkeit des Holzes – Feuchtigkeit kann entweichen.

Quellen und Schwinden werden vermindert.

Die mit SAICOS Klarwachs behandelten Innenhölzer und Möbel werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Kaffee, Wein, Bier, Cola oder aggressive Obstsaften können nicht eindringen und lassen sich leicht entfernen. Feuchtigkeit kann dem offenporigen Anstrich nichts anhaben.

SAICOS Klarwachs-Oberflächen sind leicht zu reinigen, leicht zu pflegen und leicht zu renovieren.

SAICOS Klarwachs verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung – einfach einen weiteren Anstrich aufbringen.

Farbtöne:

3002 Farblos Extra Dünn

Anwendungsbereiche:

Holzflächen im Innenbereich: Holzverkleidungen und Einbauten an Wand und Decke, Türen, Deckenbalken, Holztreppe, Leisten ...

Holz in Feuchträumen: Perfekter Schutz für Holzdecken und Möbel in Bad oder Küche.

Möbel, die ihren natürlichen Holzcharakter behalten sollen: Schränke, Kommoden, Regale, Tische, Stühle ... massiv oder furniert. Ideal zum Aufarbeiten und Schützen antiker Möbelstücke aus europäischen oder exotischen Hölzern. Auch für Kinderspielzeug und andere Gegenstände aus Holz geeignet.

Unentbehrlich als 1. Anstrich für Fußböden aus Exotenhölzern (europäische und überseeische Harthölzer/Edelhölzer) wie z. B. Räucher- eiche, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, da SAICOS Klarwachs besonders leicht und tief in die Hartholzporen eindringen kann. Bei hier nicht genannten Exotenhölzern im Zweifelsfall Probebeschichtung auf Holz- muster vornehmen.

SAICOS Klarwachs ist besonders empfohlen auch als Voranstrich unter transparentfarbigen SAICOS Colorwachsen. Sie erzielen eine besonders schöne, gleichmäßig gefärbte Oberfläche (besonders vorteilhaft auch für astreiches Holz wie Fichte und Kiefer).

Vorbereitung:

Verarbeitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 15%). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120–150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Bereits früher mit einem farblosen offenporigen Anstrich behandelte Flächen nur säubern und leicht anschleifen. Wenn möglich, bei unbehandelten Hölzern den ersten Anstrich vor Montage der Hölzer allseitig aufbringen. Verfärbungsanfällige Hölzer, z. B. Kiefer und andere Nadelhölzer, in Feuchträumen zum Schutz gegen Bläue mit SAICOS Holzimprägnierung biozidfrei vorbehandeln (min. 18 Stunden trocknen lassen). Nur auf frostfreies Holz streichen.

Anwendung:

Auftrag mit Flachpinsel (SAICOS Flächenstreicher mit Naturborsten), mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle oder einem flusenfreiem Tuch. Auch zum Tauchen oder Spritzen geeignet. SAICOS Klarwachs ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Vor Gebrauch umrühren. Gleichmäßig und nicht zu dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Etwa 20 Min. antrocknen lassen – dann überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Trocknung:

Mindestens 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit), staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Für Holzverkleidungen an Wand und Decke genügt in der Regel ein Anstrich. Auf Möbelflächen und anderen stark strapazierten Holzflächen u.U. einen weiteren Anstrich nach gründlicher Trocknung aufbringen. Die Behandlung von Fußböden aus Exotenhölzern (europäische und überseeische Harthölzer/Edelhölzer):

SAICOS Klarwachs oder SAICOS Grundieröl als ersten Anstrich auftragen. Etwa 20 Min. antrocknen lassen, überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen oder mit einem weißen Pad maschinell egalisieren (keine feuchten Stellen stehen lassen).

Endbeschichtung von Fußböden SAICOS Hartwachsöl Premium.



Professionelle Aufbringung im Spritzverfahren:

Becherpistole: Mit der Becherpistole sind alle unsere Produkte spritzbar. Düsengröße 1,0 bis 1,8, Spritzdruck 1,5 bis 2,5 bar.

HVLP (High Volume / Low Pressure): HVLP ist ein System mit hohem Volumenstrom und niedrigem Luftdruck.

Alle Produkte von SAICOS können mit dem HVLP-System verarbeitet werden, hierbei ist die individuelle Einstellung wichtig.

Airless / Airmix Spritzgeräte: Beim Airless-System wird mittels einer Pumpe das Material mit einem Druck durch die Düse gedrückt, und die Düsenform ergibt dann das Spritzbild. Der Druck ist je nach Pumpe unterschiedlich.

Alle SAICOS Materialien können mit Airless und Airless+ verarbeitet werden; empfehlenswert ist, bei niedriger Viskosität mit niedrigen Drücken zu arbeiten.