



- » *verleiht sägerauen Holzfassaden einen eleganten, leicht metallisch wirkenden Effekt*
- » *Öl-Modifiziert*
- » *äußert Witterungsbeständig*

Eigenschaften:

SAICOS Effekt-Lasur ist ein entsprechend unserer bewährten Öl-Polymer-Dispersionen (öl-modifiziert) neu entwickelter, fast deckender Holzanstrich für außen, mit neuartiger, leicht metallisch wirkender Optik, welche besonders auf sägeraues Holz eine elegante, äußerst widerstandsfähige Oberfläche erzeugt. Der Anstrich ist offenporig (= atmungsaktiv) und sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art, sowie mechanische Beschädigungen (Kratzer).

Der Anstrich geht eine dauerhafte Verbindung mit der Holzoberfläche ein.

Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, reißt nicht und blättert nicht ab und benötigt im Falle einer Renovierung in der Regel nur einen weiteren Anstrich auf die schmutzgesäuberte Fläche.

Die Polymer-Dispersion schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit. Bei Bedarf kann SAICOS Holzschutz-Imprägnierung als Grundierung verwendet werden.

Farbton:

7696	Effekt-Silber
7697	Effekt-Titan
7698	Effekt-Gold
1199	Effekt-Perl

Anwendungsbereiche:

SAICOS Effekt-Lasur ist der richtige Anstrich für alles Holz am Haus: Holzfassaden, Konstruktionshölzer, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Fensterläden (ausgenommen Fensterrahmen), Garagentore ...

Alle sägeraues Holz im Garten: Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Gartenhäuser ...

Hinweis:

SAICOS Effekt-Lasur entspricht in den Farbtönen und in der hohen Qualität der SAICOS Effekt-Lasur Industriefarbeschichtung. Sie eignet sich deshalb auch besonders gut als Nachstreich- oder Reparaturfarbe für mit SAICOS Industrie-Effekt-Lasur beschichtete Hölzer (Anstrich von Schnittkanten, Montageteilen, Schrauben, Leisten ...) oder als Ergänzungsanstrich für anderes Holz, das zusammen mit den industriell behandelten Hölzern verwendet werden soll.

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Fläche muss trocken (Holzfeuchte max. 18%) und sauber sein. Alte Lackanstriche abbeizen, lose Farbreste entfernen. Mit SAICOS Effekt-Lasur oder anderen offenen Anstrichen behandelte Flächen.

Anwendung:

Wenn möglich, bei unbehandelten Hölzern den ersten Anstrich vor Anbringung allseitig aufbringen. Mit SAICOS Flächenstreicher aufbringen. SAICOS Effekt-Lasur gut umrühren. Ersten Anstrich satt, zügig und bahnenweise auftragen, ca. 3-4 Std. trocknen lassen (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Zweiten Anstrich ebenfalls zügig und bahnenweise aufbringen und trocknen lassen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

Beste Verarbeitungstemperatur: zwischen 8 °C und 25 °C

Anzahl der Aufträge: 2x Effekt-Lasur

Reinigung der Arbeitsgeräte: mit Wasser

Trockenzeiten: ca. 3-4 Stunden, staubtrocken ca. 1 Stunde

Instandhaltung:

SAICOS Effekt-Lasur benötigt keine besondere Pflege. Verschmutzungen können mit Wasser abgewaschen oder gesäubert werden. Hartnäckige Grünbeläge lassen sich leicht und problemlos mit SAICOS Grün-Ex entfernen. Lose Partikel entfernen – und einen neuen Anstrich SAICOS Effekt-Lasur auf die gesäuberte Fläche aufbringen.

Inhaltsstoffe:

Polymer-Dispersion-Basis – Kombination aus wasserlöslichen und ölmodifizierten Bestandteilen. Besonders UV-stabile, lichtechte anorganische und organische Farbpigmente (für den Lebensmittelsektor zugelassen). Schmutz- und wasserabweisende Zusätze. Konservierungsmittel (formaldehydfrei). Lösemittel Wasser.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht/Dichte: 1,110 g/cm³

Viskosität: dünnflüssig

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht entflammbar



Sicherheitshinweise:

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.

Lagerfähigkeit:

Trocken und gut verschlossen aufbewahrt mindestens 2 Jahre haltbar. Frostfrei transportieren und lagern.

Ergiebigkeit pro Liter auf sägerauem Holz:

ca. 5 m², 2 Anstriche

Ergiebigkeit pro Liter auf glattem Holz:

ca. 8 m², 2 Anstriche

Renovierungsanstrich:

1 L = ca. 8 m², 1 Anstrich

Gebindegrößen:

0,75 L = ca. 3,75 m²

2,5 L = ca. 12,5 m²

10 L = ca. 50 m²

(je nach Befall und Verdünnung)

Umweltinformationen:

Polymer-Dispersions-Basis – Kombination aus wasserverdünnbarem Lacksystem und ölhaltigem Farbsystem. Besonders UV-stabile, mineralische, organische und metallische Farbpigmente. Wasserabweisende Zusätze. Lösemittel : Wasser.

SAICOS Effekt-Lasur ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos. Nicht brennbar oder entzündlich entspr. EURO-Norm DIN EN 13501-1 Euroklasse D.

EU-Grenzwert für Effektlasuren (Kat. A/e): 130 g/l (2010).

SAICOS Effekt-Lasur enthält maximal 35 g/l VOC.