Härter 2K

Technisches Merkblatt
Januar 2014
Seite 1/1

» ***Zusatz für unser Ecoline MultiTop[Plus] System zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit***

Eigenschaften:
Ermöglicht die Herstellung eines sehr hochwertigen 2K-Wasserlacks, der den höchsten Objektansprüchen gerecht wird.

Anwendungsbereiche:
Zum Einschütten in *Ecoline Multi Top.*
Durch die Zusatzkomponente *Härter 2K*, können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden) Bambus und -flächen im Innenbereich. Außerdem mit den verschiedenen Grundierungen (*Ecoline Öl-Grundierung/Öl-Grundierung/Ecoline Future-Universal- Grundierung*) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.
Für Technische Informationen bitte das Technische Merkblatt von dem *Ecoline MultiTop Plus System* hinzuziehen.

Verarbeitung:
Die Zusatzkomponente in den *MultiTop*-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem Schütteln zügig mit der *SAICOS Aqua-Rolle* verarbeiten.
Angemischtes Gebinde nicht verschließen.

Ergiebigkeit:
Auftrag mit *SAICOS Aqua-Rolle*, die Auftragsmenge beträgt 100–120 g/m^2
0,45 L Zusatzmittel für 4,55 L *Ecoline MultiTop*
5 Liter reichen für ca. 45 m^2 bei einem Auftrag.

Lagerfähigkeit:
Im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 12 Monate (frostgeschützt transportieren und lagern > 5 °C).

Sicherheitshinweise
Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Reaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen vom Dampf vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit der Haut mit viel Wasser spülen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.
Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501-1 (Euroklasse D).

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):
140 g/l (2010)
SAICOS Ecoline Multi Top mit dem Zusatz *Härter 2K* enthält maximal 100 g/l VOC.
GISCODE: W3/DD+
Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit.