PARADOR

Produkteigenschaften																	
	Dekorleisten									Dekor- und Echtholzleisten							
Leistentyp	Abschlußl eiste	Universa Ileiste	DAL 1	DAL 2	DAL 3	FL 1	FAL	HKL	Viertel	ASL 3	HL 1	HL 2	HL 3	SL 2	SL 4	SL 5	SL 18
Länge Breite/Höhe x Stärke	2580 32 x 12	2580 47 x 12	2570 40 x 20	2570 40 x 22	2570 34 x 12	2570 25 x 25	2570 60	2570 50 x 19	2570 14 x 20	2570 40 x 16	2570 65 x 19	2570 85 x 19	2570 105 x 19	2570 50 x 19,5	2570 60 x 19,5	2570 50 x 16	2570 70 x 16,5
Stück pro Karton	10	10	24	30	30	24	40	50	70	25	15	10	8	36	32	20	15
Gewicht pro Stück	1,77 kg	2,02	1,00 kg	1,00 kg	0,56 kg	1,00 kg	0,50 kg	0,50 kg	0,40 kg	1,00 kg	1,54 kg	2,26 kg	2,97 kg	0,86 kg	1,18 kg	1,30 kg	2,13 kg
Gewicht pro Karton	17,70 kg	20,20 kg	24,00 kg	30,00 kg	18,15 kg	24,00 kg	20,00 kg	25,00 kg	28,00 kg	25,00 kg	23,10 kg	22,60 kg	23,76 kg	30,96 kg	37,76 kg	26,00 kg	31,95 kg

Produktkennzeichnungen

Temperaturbeständigkeit

Entsorgung

Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)



" Е1





(DIN 9242)

EN 717-1



Toleranzen (RAL-GZ 430)						
Oberflächengüte	erfüllt					
Fräsung	erfüllt					
Paßgenauigkeit	erfüllt					
Verarbeitung	erfüllt					

keine sichtbaren Veränderungen

Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

≤ 0,05 ppm

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)								
		Prüfnorm	Bewertung					
	Chemische Beanspruchung	(DIN 68 861 T.1)	1 C 2 E					
	Abriebbeanspruchnung	(DIN 68 861 T.2)						
	Kratzbeanspruchung	(DIN 68 861 T.4)	4 E					
7	Lichtbeständigkeit	(DIN 53 387)	≥ 6					
	Feuchtwechselklima	5h 23°C / 85%						
<u>°0</u>	(DIN 50 016), RAL 430	14h 40°C / 92%	Dekorleiste: erfüllt					
	1-2, 3 Zyklen	24h 23°C / 50%	Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet					

			T =
Anderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Leisten_DE_2014
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden lau	end aktualisiert und dem Stand der Technik angenasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:	01.03.2014	