Produktei	Produkteigenschaften					
Format		1170 x 120 x 13 mm	170 x 120 x 13 mm 2200 x 185 x 13 mm			
Nutzschicht		≥ 2.5 mm				
Ver- packung	Paket:	12 Elemente 1,685 m² / 11,532 kg	9 Elemente 3,663 m² / 26,163 kg	6 Elemente 3,327 m² / 23,000 kg		
packung	Palette:	30 Pakete 50,544 m² / 345,96 kg	32 Pakete 117,216 m² / 837,216 kg	36 Pakete 119,772 m² / 830,00 kg		
Garantie		25 Jahre				
Hinweise		- Reinigung und Pflege siehe Anleitung				
		- Technische Änderungen vorbehalter	1			

Produktkennzeichnungen

















	The state of the s
Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 - 8 %

Klassifi	Klassifizierung Produkteigenschaften					
		Prüfnorm	Bewertung			
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen			
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen			
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,087 m ² *K/W			
° Е1	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm			
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)			
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38			

Klassifi	Klassifizierung Oberflächeneigenschaften					
		Prüfnorm	Bewertung			
			Lack	Naturöl Plus		
		EN 13893	µ ≥ 0,47	in Prüfung		
DS	Gleitreibung	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	in Prüfung		
		CLN/13 13070	51 SRT (SRV trocken)	in Prüfung		
D _{ff} -s1	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1			
D _{ff} -s1	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	Dfi s1			
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	in Prüfung		
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	in Prüfung		
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	in Prüfung		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_DE			
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter			
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: 01.01.2018						

N 13489								
	Schiffsboden							
			Oberseite der Lamel	le				
Buche		Eiche			Walnuss, europäisch			
Fagus sylvatica L. / FA	SY	Quercus petraea Liebl	., Quercus robur L. / Qo	CXE	Juglans regia / JGRG			
HU, HR, SK, BA		DE, AT, HU, HR, SK, E	SA, UA, FR, CZ		HU, RS			
ER-	L-BU		ER-L-EI		ER-L	-SWN		
				Version 11 2015		ion 7 112		
A2	A4	A2	A4	N4	A2	A4		
Natur	Living	Natur	Rustikal	Living	Natur	Living		
-	-	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig		
zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 30 mm		
nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 20 mm	nicht zulässig	nicht zulässig		
zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig		
zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig		
nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig		
-	-	-	-	-	-	-		
nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		
zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig		
kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium		
zulässig	zulässig: Braunkernlamellen	-	-	zulässig	-	-		
zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-	-		
zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig		
=	-	zulässig	zulässig	zulässig	-	-		
nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		
nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		
	Fagus sylvatica L. / FA HU, HR, SK, BA ER- Vers 20 A2 Natur - zulässig: bis 15 mm nicht zulässig zulässig zulässig nicht zulässig rulässig zulässig incht zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig	Buche Fagus sylvatica L. / FASY HU, HR, SK, BA ER-L-BU Version 7 2014 A2 A4 Natur Living zulässig: zulässig: bis 15 mm bis 20 mm nicht zulässig xulässig zulässig zulässig zulässig nicht zulässig nicht zulässig	Buche Fagus sylvatica L. / FASY Quercus petraea Liebl HU, HR, SK, BA ER-L-BU Version 7 2014 A2 A4 A2 Natur Living Natur	Schiffsboden Buche Eiche Fagus sylvatica L. / FASY Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / Quercus robur L. / Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / Quercus robur L. / Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / Quercus robur la version 14	Schiffsboden Buche Eiche Fagus sylvatica L. / FASV Quercus petraea Liebl-, Quercus robur L. / QCXE HU, R, SK, BA La FR - EI ER-L = I De AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ ER-L = I Version 11 2015 A2 A4 A2 A4 Natur Rustikal Living A2 A4 A2 A4 NA Natur Rustikal Living Natur Rustikal Living A2 A4 A2 A4 NA NA Na Na Living Living Living Rustikal Living Living Natur Rustikal Living Living Living Lulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig zulässig<	Schiffsboden Buche Eiche Walnuss, europäisch Fagus sylvatica L. / FASY Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE Juglans regia / JGRG HU, HR, SK, BA DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ HU, RS ER-L-BU ER-L-EU ER-L-EU Version 7 2014 Version 14 2015 2015 A2 A4 A2 A4 N4 A2 Natur Living Natur Rustikal Living Natur - nicht zulässig nicht zulässig		

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_DE			
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter			
Unsere TDS werden laufend ak	Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2018		Seite 1 von 4

Freie Sortierung nach E	Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:						
Merkmale nach EN 1310:		Oberseite der Deckschicht				
Holzart:	Eiche					
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE					
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ					
	ER-LH-EI	ER-LH-EI	ER-LH-EI thermo.			
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	Version 6 2016	Version 5 2015	Version 2 2016			
	N3	N7	N4			
Sortierung:	Classic	Rustikal	Living			
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	zulässig			
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm Flügeläste bis 40 x 100mm	zulässig: bis 50 mm			
Durchfalläste	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 30 mm			
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten			
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig			
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig	zulässig			
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-			
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig			
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig	zulässig			
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium			
Gesunder Kern	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig	nicht zulässig			
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig			
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig			
Weißstreifigkeit	-	zulässig	zulässig			
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig			
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig			
		Nicht sichtbare Teile				

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_DE			
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter			
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:				01.01.2018		Seite 2 von 4

Freie Sortierung nach E	Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	_					
Merkmale nach EN 1310:	Oberse	ite der Deckschicht				
Holzart:	Eiche					
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE					
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ					
	ER-LH-EI	ER-LH-EI				
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	Version 7 2017	Version 7 2017				
	A1	A4				
Sortierung:	Natur	Living				
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig				
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 35 mm				
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm				
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten				
Kittstellen	zulässig	zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-				
Rindeneinwuchs	zulässig	zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig				
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium				
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig				
Markstrahlen	zulässig	zulässig				
Farbunterschiede	zulässig	zulässig				
Weißstreifigkeit	-	-				
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig				
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig				
	Nicht sichtbare Teile					

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Freie Sortierung nach EN 13489						
Änderung durch: QMB Dateiname: 20180101_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_DE						
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung: https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter				
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2018		Seite 3 von 4	

Sortiment:	Großdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite d	er Deckschicht			
Holzart:	Eiche				
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ				
	ER-LH-EI	ER-LH-EI			
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	Version 6 2016	Version 5 2015			
	N3	N7			
Sortierung:	Classic	Rustikal			
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig			
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm Flügeläste bis 40 x 100mm			
Durchfalläste	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 60 mm			
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten			
Kittstellen	zulässig	zulässig			
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig			
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-			
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig			
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig			
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium			
Gesunder Kern	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig			
Markstrahlen	zulässig	zulässig			
Farbunterschiede	zulässig	zulässig			
Weißstreifigkeit	-	zulässig			
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig			
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig			

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Parkett_EcoBalance_Anhang_DE			
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter			
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:				01.01.2018		Seite 4 von 4