

COLORO



macht den Boden.



Lino Granit



Allgemeine Daten

Bestellnummer	N1010
Kurzbeschreibung	Fertigboden (Fußbodenpaneele) mit Linoleumaufgabe nach EN 548 in verschiedenen Designs mit leimlosem Verbindungsprofil, Verlegeelemente nach EN 14085, zur schwimmenden Verlegung
Verlegeart	schwimmende Verlegung
Einsatzbereich	Geeignet für Wohnräume mit üblichem Wohnraumklima mit 40 % rLF bis 60 % rLF und von 16° C bis 24° C. Keine Eignung für Feuchträume und Nassräume.
Einsatzbereich Untergrund	normgerechter, verlegereifer, trockener, tragfähiger Untergrund mit Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 ÖNORM Tabelle 3 Zeile 4 (weiterführende Informationen siehe „TI_110 Information_Pruefpflichten_de.pdf“) Material und Baustelle müssen ausreichend akklimatisiert sein, die Prüfpflichten sind nach DIN 18365, oder je nach Land die sinngemäßen Normen und Forderungen, zu erfüllen; Verlegereife muss festgestellt sein; Keine nachschiebende Feuchtigkeit. bauseitige Trenn- und Dehnfugen müssen übernommen werden; Randabstand von ca. 10 mm ist einzuhalten; die Regeln des Fachs und die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist einzuhalten!

Pflegehinweis	nur werksseitig empfohlene Pflege- und Reinigungsmittel verwenden; Unterhaltsreinigung je nach Nutzung und Verschmutzungsgrad, nebelfeuchte Reinigung und Pflege entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung	
Format	ISO 24342	1200,00 x 268,00
Gesamtdicke	ISO 24346	10,00
Deckschicht	Linoleum	
Setzoptik	1-Stab	
Nutzschicht	ca. 2 mm	
Fase	ungefast	
Aufbau	3-Schicht	
Finish	Twist PLUS lackiert	
Mittellage	6,8 mm	quellreduzierte Holzfaserplatte
Verbindung	tiloFIX	
Kantenprofilierung	Längs- und Querkantenprofilierung tiloFix-Angle/Angle System	

Technische Daten

Beanspruchungsklasse	NKL 32	EN 548
Stuhlrollenbeanspruchung	Ja, Polycarbonatmatten empfohlen Ja, Polycarbonatmatten empfohlen	EN 425
Brandverhalten	Dfl - s1	EN 14342 Tabelle 1
Formaldehyd	E1	EN ISO 717-1
PCP	frei	CEN/TR 14823
Trittschallverbesserung	17 dB	EN ISO 717-2
Wärmedurchlasswiderstand	0,074 m ² K/W	EN 12664
Rutschfestigkeit	DS	
Verleimung	Weißleim (PVAc) D3 ohne Formaldehydabspaltung	
elektrostatisches Verhalten	ca. 2,0 kV	EN 1815
Lichtechtheit	>6	
Rutschhemmung	R9	DIN 51130

Lieferumfang

Dielen pro Paket	5,00 st
Pakete pro Palette	51 Pakete
Fläche pro Paket	1,6080 m ²
Fläche pro Palette	82,00 m ²
Gewicht pro Paket	16,750 kg
Gewicht pro Palette	854,25 kg

Weiterführende Informationen

Umweltverträglichkeit	recyclefähig; schadstoffgeprüft; DiBt Zulassung gemäß AgBB Prüfschema - Zulassungsnr.: Z-156.607-931; IBR-Verleihungsurkunde nach AgBB-Schema; Zertifikat TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Nr. 70 720 5623-2; Émissions dans l'air intérieur A+;
Fussbodenheizung	Während der Heizperiode können durch trockene Raumluft Fugen entstehen.
Verlegung schwimmend	Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mindestens 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.
Benötigtes Werkzeug	Abstandkeile, Schlagklotz, Zugeisen (wir empfehlen das tilo Verlegeset, Bestellnummer Z1043), Hammer, Winkel, Handsäge oder elektrische Säge (Stich-, Kreis- oder Kappsäge).
Reifeschleier	Bei Verdunkelung (z. B. in der Verpackung) bildet Linoleum einen Reifeschleier (Dunkelvergilbung) aus, der sich bei Belichtung zurückbildet. Je nach Belichtungsverhältnissen kann die Belichtung von einigen Tagen bis Wochen dauern. Farbvergleiche (z. B. Kontrolle von chargenbedingten Nuancen) sind nur im vollkommen unbelichteten Zustand (mit Reifeschleier) oder im vollkommen belichteten Zustand möglich. Siehe dazu „Technische Information Linoleum Farbunterschiede“. Vereinzelt kann Linoleum durch die natürlichen Leinölbestandteile einen leichten typischen Eigengeruch entwickeln der sich langfristig verflüchtigt. Linoleum darf nicht mit alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden.
Garantie	15 Jahre tilo Qualitätsgarantie

Warnhinweis

Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.

Version : 2.00.022021

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com