

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13489)	
Artikel	1601216 / 1601217 / 1601219	Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Format	2200 x 185 x 11,5 mm	Zulässige Breitabweichung	± 0,2 mm
Verpackung	Paket: 10 Elemente / 4,07 m ² / 29,3 Kg	Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0,1 %
	Palette: 32 Pakete / 130,24 m ² / 937,6 Kg	Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0,1 %
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Querkrümmung über die Breite	≤ 0,1 %
		Oberflächenbündigkeit	≤ 0,2 mm
		Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %
		Nutzschicht	≥ 2,5 mm


www.blauer-engel.de/uz176
Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung	
			Lack	Naturöl
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen	
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen	
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,077 m ² *K/W (Parkett)	
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)	46 SRT (SRV nass) 103 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1 (CWFT EN 14342)	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1 (CWFT EN 14342)	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	Kennwert 4
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm	
	Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Akustik-Protect 100)	
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	R 10
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38	

Freie Sortierung nach EN 13489

Holzart:	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-Park-EI / Version 19 / A4 / 20200114
Merkmale (Oberseite der Lamelle) „Die Merkmale sind nach EN 1310 zu messen“	
Gesunder Splint	zulässig bis 75% auch verfärbt
Splintlamellen pro Deckschicht	zulässig: bis 50%
Äste	zulässig: fest verwachsene bis 30 mm, Durchfalläste bis 20 mm, Kittstellen
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Blitzrisse, Sternrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Gesunder Kern	-
Markstrahlen	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20190701_holzSpezi_TDS_Parkett_SB_EI_A4_DE.doc
Datum:	2010.12.10	Aktuellste Version unter:	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.07.2019