



Profi Silikat Fassadenfarbe AS17

Weiß-Seidenmatt

- hochdeckend
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig
- lösemittelfrei

Geeignet für: Fassaden im Außenbereich. Die Profi Silikat Fassadenfarbe AS17 ist auf tragfähigem Kalk- und Zementputz, Beton und Backstein universell einsetzbar. Auch für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sowie abgewitterte, matte Dispersions- und Silikonharzanstriche bestens geeignet. Lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Dispersions-Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1. Durch die enthaltenen speziellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch diese sogenannte Verkieselung wird eine perfekte Haftung auch auf kritischen Fassaden erreicht – diese ist von extrem guter Dauerhaftigkeit. Höchste Farbtonbeständigkeit A1.

Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral bis alkalisch.)
- Geeignet sind mineralische, poröse, saugfähige, wasserabweisende als auch organisch gebundene Flächen mit zumindest teilweise mineralischem Charakter.
- Bei Neuputz auf ausreichende Standzeit, Trocknung und Aushärtung achten; eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen.
- Ausbrüche und Fehlstellen sorgfältig art- und strukturgleich ausbessern.
- Rissige Untergründe putztechnisch sanieren. Flächen mit Spachtelstellen oder Haarrissen vollflächig mit einem Haftgrund vorbehandeln.
- Kritische und veralgte Untergründe je nach Erfordernis mit einem Fungizid, oder einem Haftgrund vollflächig vorbehandeln, bemustern.
- Auf optisch anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Nicht bei Nässe, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten.
- Trocknungszeit: mindestens 12 Stunden pro Anstrich.
- Frische Anstriche vor Regen schützen, Gerüstfolie vorhängen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.
- Wichtig: Nass in Nass arbeiten, eine geschlossene Fläche gleichzeitig bearbeiten, von oben bis unten, von links nach rechts (bei 3 Geschossen – 3 Arbeiter, alle 3 Ebenen gleichzeitig streichen).

Aufbau: Untergrundeignung prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung gewährleisten. Die nicht zu behandelnde Flächen – insbesondere Glas, Keramik, Sohlbänke, Dehnfugen, Lackierungen und Eloxal – sorgfältig abdecken und vor Spritzern schützen. Profi Silikat Fassadenfarbe AS17 gleichmäßig und satt zweimal

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





PRODUKTINFORMATION



auftragen.

Verbrauch: 120 – 140 g/m² je Anstrich auf glatten normal saugfähigen Untergründen, d. h. 1 Liter Profi Silikat Fassadenfarbe AS17 reicht für 6 – 8 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen Pinsel und Streichwerkzeug in Wasser aufbewahren.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Kaliwasserglas, Wasser, <5% organische Additive, Kieselsol, Kreide, Marmorstaub, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 30 g/l; Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

Erhältlich in: 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter und größere Menge.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65
3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen