

# Ecoline Zusatz Extra Schwarz

Technisches Merkblatt  
Januar 2016  
Seite 1/1



## Ecoline



- » Zusatz für unser Ecoline MultiTop<sup>plus</sup> System
- » schwarze Oberfläche
- » lässt Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen

### Eigenschaften:

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

### Artikelnummer:

9918Eco Extra Schwarz

### Anwendungsbereiche:

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschicht- und Bambusböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

**Tipp:** Für die Grundierung von Tropenhölzern empfehlen wir die Ecoline Öl-Grundierung 3490Eco Ebenholz oder thermisch / chemische Hölzer.

**Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt Ecoline MultiTop Plus System hinzuziehen.**

### Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

### Hinweis:

Ecoline MultiTop nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

Die Zusatzkomponente in den Ecoline MultiTop-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und erneut schütteln.

### Verarbeitung:

**Erster Auftrag:** Ecoline MultiTop mit Zusatz Extra Schwarz zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

**Auftragsmenge:** ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

**Trockenzeit:** ca. 3 - 4 Stunden.

**Zweiter Auftrag:** Ecoline MultiTop mit Zusatz Extra Schwarz zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

**Auftragsmenge:** ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

**Trockenzeit:** ca. 3 - 4 Stunden.

**Wichtig:** maximal zwei Lackaufträge an einem Tag.

**Zwischenschliff:** Nach ca. 6 Stunden mit 120 - 150er Körnung. Schleifstaub mit trockenem Tuch oder Staubsauger entfernen.

**Dritter Auftrag:** Ecoline MultiTop mit Zusatz Extra Schwarz zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

**Auftragsmenge:** ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

**Trockenzeit:** ca. 8 Stunden.

**Ergiebigkeit:** Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m<sup>2</sup>; 0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter Ecoline MultiTop; 5 Liter reichen für ca. 45 m<sup>2</sup> bei einem Auftrag. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

**Lagerfähigkeit:** Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

**Enthält:** Gemisch aus: CIT und MIT (3:1) und TMDD.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010). SAICOS Ecoline MultiTop mit dem Zusatz Extra Schwarz enthält maximal 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)