













Einsatzzweck				
Der praktische faltunterboden für Vollvinyl - speziell für den Einsatz unter schwimmend verlegtem Vollvinylboden entwickelt.				
Produktzusammensetzung				
falt-Unterboden mit druckstabilem Polystyrol-Schaumkern.				
Umwelt				
"Solid-Protect" erfüllt die VOC-Richtlinien absset A+ sowie des AGBB-Schemas.			 	
Produkteigenschaften gemäß DIN CEN/TS 16354				
			Prüfnorm	Bewertung
	I	Länge	CEN/TS 16354	12.500 mm (-0 % / + 5 %)
	w	Breite	CEN/TS 16354	1.200 mm (± 30 mm)
	d	Stärke	CEN/TS 16354	1,0 mm (± 0,15 mm)
	AW	Gewicht		± 105 g/m <sup>2</sup>
	RTF	Brandverhalten	CEN/TS 16354	E <sub>fl</sub> (ohne Bodenbelag)
	R	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	CEN/TS 16354	~ 0,03 m <sup>2</sup> K/W
	RWS	Gehschallreduzierung	CEN/TS 16354	-
	IS	Trittschall	CEN/TS 16354	ca. 16 dB (in Verbindung mit Vinyl-Oberbelag)
	CS	Druckfestigkeit	CEN/TS 16354	≥ 500 kPa
	CC	Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	CEN/TS 16354	≥ 35 kPa
	S <sub>D</sub>	Wasserdampfdurchlässigkeit	CEN/TS 16354	n.a.
	PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	CEN/TS 16354	≥ 0,5 mm
Private Entsorgung mit normalem Hausmüll, recyclingfähig (EAK-Nr: 17 06 04)				

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Solid-Protect_DE
Datum:	01.01.2018	Aktuelle Version unter:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2018