

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13489)	
Artikel	1601211 / 1601212	Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Format	2200 x 185 x 11,5 mm	Zulässige Breitabweichung	± 0,2 mm
Verpackung	Paket: 10 Elemente / 4,07 m ² / 29,3 Kg	Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0,1 %
	Palette: 32 Pakete / 130,24 m ² / 937,6 Kg	Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0,1 %
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Querkrümmung über die Breite	≤ 0,1 %
		Oberflächenbündigkeit	≤ 0,2 mm
		Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %
		Nutzschicht	≥ 2,5 mm


www.blauer-engel.de/uz176
Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage und Dampfbremse	EN 12664	0,077 m ² *K/W (Parkett)
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	46 SRT (SRV nass) 103 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1 (CWFT EN 14342)
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1 (CWFT EN 14342)
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 4
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Freie Sortierung nach EN 13489

Holzart:	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI / Version 10 / N7 / 20190527
Merkmale (Oberseite der Lamelle) „Die Merkmale sind nach EN 1310 zu messen“	
Gesunder Splint	zulässig
Äste	zulässig: fest verwachsene bis 80 mm, Durchfalläste bis 60 mm, Flügeläste, Punktäste, Katzenpfoten, Kittstellen
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-
Rindeneinwuchs	zulässig
Blitzrisse, Sternrisse, Endrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Gesunder Kern	zulässig
Markstrahlen	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20190701_holzSpezi_TDS_Parkett_LHD_EI_N7_DE.doc
Datum:	2010.12.10	Aktuellste Version unter:	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.07.2019