

Technisches Datenblatt Fertigparkett Landhausdiele - Rustikal / Natur

Produktdaten		
Ursprung	Landhausdiele	Produkte: holzSpezi real line & clever line
Format in mm (L * B * D)	China	
Nutzschicht	handgehobelt: 1.900 x 189 x 14 mm / 1.900 x 190 x 14 mm gebürstet: 1.900 x 189 x 15 mm / 1.900 x 190 x 15 mm	
Verpackung	≥ 3 mm	
Paket	8 Paneele, maximal 25% Kurzlängen	
Verriegelung	14 mm = 2,88 m ² = 21,5 kg / 2,89 m ² = 21,8 kg 15 mm = 2,88 m ² = 22,0 kg / 2,89 m ² = 22,5 kg	
Hinweise	Längskante Unilin, Kopfseitig drop-down	
Fase	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	
	5 mm vierseitig	

Produktaufbau		
Nutzschicht	Laubholz	
Mittellage	Pappel Träger	
Gegenzug	Pappel Furnier	
Sortierung	Rustikal – astige Sortierung mit Splintanteil Natur - nahezu astfreie Sortierung, fast ohne Splint	

Produkteigenschaften		
	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,12 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,13 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489		
Zulässige Breitenabweichung		± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit		≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)		≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)		≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)		≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung		6 - 8 %

Oberflächeneigenschaften				
	Prüfnorm	Lack	Naturöl	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n