



- » *schützen und pflegen*
- » *Fachwerk, Balkonverkleidungen und andere Gartenhölzer*
- » *witterungsbeständig*
- » *Wasser- und Schmutzabweisend*
- » *pflegeleicht*

Eigenschaften:

Transparente Holzlasur auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle für Außenhölzer (siehe Anwendungsbereich) mit besonders hoher Wetterbeständigkeit. Sorgt für eine schöne, natürliche Farbgebung. Offenporig, wasserabweisend, äußerst haltbar. Reduziert Quellen und Schwinden des Holzes. Die natürlichen Öle dringen tief ins Holz ein und schützen die Oberfläche zuverlässig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes.

SAICOS Holzlasur verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach vielen Jahren.

Farbtöne:

0001	Farblos	transparent
0009	Weiß	transparent
0010	Fichte	transparent
0011	Kiefer	transparent
0018	Sand	transparent
0030	Schwedenrot	transparent
0031	Lärche	transparent
0038	Mahagoni	transparent
0060	Tannengrün	transparent
0070	Perlmutter	transparent
0071	Felsengrau	transparent
0081	Nussbaum	transparent
0082	Teak	transparent
0086	Eiche	transparent
0089	Palisander	transparent
0091	Ebenholz	transparent
0092	Anthrazit	transparent

Alle Töne sind miteinander mischbar.

Anwendungsbereiche:

Alle Hölzer am Haus:

Holzfassaden, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Carports,...

Alle Hölzer im Garten:

Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Gartenhäuser,...

Hervorragender, natürlicher, transparenter Fensteranstrich, besonders auch für Hartholzfenster. Ideal für druckimprägniertes Holz. Je nach Holzart und Herstellungsmethode für Thermoholz geeignet (Probeanstrich empfohlen).

Vorbereitung:

Die Holz Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Holzlasur oder anderen offenporigen Lasuren behandelte Flächen nur säubern – ein Abschleifen ist nicht erforderlich.

Bei transparenten Anstrichen wird der endgültige Farbton vom Holzuntergrund beeinflusst – u. U. Probeanstrich vornehmen. Wenn möglich, unbehandelte Hölzer vor Anbringung einmal allseitig streichen. Für besonders stark der Witterung ausgesetztes Holz kann als zusätzlicher Schutz ein Voranstrich mit SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 (mind. 18 h trocknen lassen) vorgenommen werden.

Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder SAICOS Öl/Wachs Rolle. SAICOS Holzlasur ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut umrühren.

Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8° C und 35° C.

Ergiebigkeit: 1 Liter ca. 13m² (2 Aufträge)

Nur auf frostfreies Holz streichen.

Ersten Auftrag:

Dünn und gleichmäßig in Holzmaserrichtung auftragen.

Trocknung: Mind. 10 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Zweiten Auftrag:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen.

Trocknung: Mind. 10 Stunden (staubtrocken nach ca. 6 Stunden).

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mind. 5 Jahre. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,99-1,04 g/cm³

Viskosität: 33-38 Sek., 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach/mild (nach natürlichen pflanzlichen Wachsen/Ölen), nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: über 61°C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Nicht bei offener Flamme arbeiten.

Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr).

Der getrocknete Anstrich ist normal entflammbar entspr. EURO-Norm DIN EN 13501-1 Euroklasse D.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit klarem Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Umweltinformationen:

EU-Grenzwert für Klarlack und Lasuren (Kat. A/e):

400 g/l VOC (2010).

SAICOS Holzlasuren enthalten maximal 390 g/l VOC.

GISCODE: M-KH02

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Enthält:

0,2 % 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, 0,6 % Propiconacol, Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihr Eignung für den beabsichtigte Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit.