



## Technisches Merkblatt Artikelnummer 2749-59

# Fenster & Türenlasur

Lösemittelhaltige Dickschichtlasur auf Alkydharz-basis.

### Anwendungsgebiete

Innen und Außen für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie Fenster, Fensterläden, Haustüren, Wintergärten, Holzverkleidungen usw. Für die Zwischen- und Schlussbeschichtung von Nadel- und Laubhölzern und zur Renovierung bestehender Lasuranstriche.

### Produkteigenschaften

Fenster & Türenlasur ist thixotrop, diffusionsfähig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend und UV-beständig.

### Verarbeitung

Streichen. Das Holz muss staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein. Harzreiche Hölzer mit Verdünnung V 101 abwaschen. Tragfähige Anstriche anschleifen. Lose nicht mehr tragfähige Anstriche entfernen, verwittertes Holz abschleifen. Nicht vorbehandeltes Holz im Außenbereich mit Holzschutzlasur, z.B. HK-Lasur, farbig grundieren. Zulässige Holzfeuchtigkeit bei Nadelhölzern max. 15% und bei Laubhölzern max. 12%. Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Fenster & Türenlasur mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen. Nach Trocknung und leichtem Zwischenschliff den zweiten Anstrich aufbringen. Fens-

### Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
Bindemittel:	Alkydharzkomposition
Pigmentierung:	Lichtechte, mikronisierte Pigmente
Glanzgrad:	seidenglänzend
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l
Farbtöne:	2749 Sonderfarbton (mind. 2,5 l), 2750 farblos, 2753 palisander, 2754 nußbaum, 2755 afrorosia, 2756 kiefer, 2757 eiche hell, 2758 teak
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

ter und Außentüren benötigen 3 Anstriche.  
Nicht unter 5°C verarbeiten.

\*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### Hinweise

Bei der Verarbeitung in der Werkstatt oder in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen. Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist. Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Fenster & Türenlasur farblos nicht allein für direkt bewitterte Außenflächen verwen-

den. Zur Auswahl der Beschichtung und des Farbtons die „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren“ des Institut für Fenster-technik e.V., Rosenheim und VFF Merkblatt HO.01 vom Verband der Fenster und Fassadenhersteller e.V. beachten.

### Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

### Verbrauch

Je nach Holzuntergrund:  
Erster Anstrich: 80-120 ml/m<sup>2</sup>  
Weiterer Anstrich: 60-100 ml/m<sup>2</sup>

Bei Renovierungsanstrichen auf bereits mit Lasuren behandelten Flächen ist der Verbrauch von der Saugfähigkeit der Oberfläche abhängig.

### Trocknung

Staubtrocken: ca. 2 Stunden  
Griffest: ca. 6 Stunden  
Überstreichbar: ca. 12 Stunden

Praxiswerte bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

### Verdünnung

Fenster & Türenlasur ist verarbeitungsfertig eingestellt und braucht nicht verdünnt werden.

### Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 2 Jahre.

### Zusammensetzung gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Alkydharzlasur  
Zusammensetzung: Alkydharz, anorganische Pigmente, Talkum, Aliphaten, Additive

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e) 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 399 g/l VOC.

### Sicherheitskenndaten

#### Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

#### Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Vor Gebrauch Kennzeichnungseti-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

kett lesen.  
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten.  
– Nicht Rauchen  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt-Code: M-KH 03

### Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

### Kennzeichnung

CLP-Verordnung: GHS02  
Signalwort: Achtung  
WGK: 2  
ADR/IMDG: -/-  
ICAO: UN 1263, III, PAINT