



Technisches Datenblatt Fertigparkett Landhausdielen Rustikal

Produktinformationen		Produkte:
Ursprung	Landhausdielen	
Format in mm (L * B * D)	China	
Nutzschicht	1860 x 189 x 14 / 1900 x 189 x 14	real Line
Verpackung	≥ 3 mm	
Paket	8 Paneele, maximal 25% Kurzlängen	clever Line
Verriegelung	2,812 m ² , 21,5 kg	
Hinweise	Längskante Unilin, Kopfseitig drop-down	
		Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung

Produktbau	
Nutzschicht	Laubholz
Mittellage	Pappel Träger
Gegenzug	Pappel Furnier

Produkteigenschaften		
	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,12 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,13 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489	
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstaustlieferung	6-8 %

Oberflächeneigenschaften				
	Prüfnorm	Lack	Naturöl	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n