

Paco-Cork-Parkett Technische Daten

Beanspruchungsklasse	Wohnbereich Kl. 23 Objektbereich Kl. 31
Gesamtstärke EN 428	4, 5 und 6 mm
Rohgewicht EN 430	2000 gr/m ²
Rohdichte	> 500 kg/m ³
Format EN 427	300 x 600 / 450 x 600
Schallabsorptionsgrad	0,5 - 0,8 bei 500 Hz
Schallabsorptionswert	i.M. bei 16 dB - 100 - 400 Hz
Trittschallverbesserung nach DIN 52210	16 dB
Brandverhalten DIN 4102	Baustoffklasse 2
Wärmeleitfähigkeit	0,079 W/mk
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52614	0,05 K/W bei 4 mm Dicke 0,076 K/W bei 6 mm Dicke
Eindruckverhalten DIN 51955	i.M. 0,2 mm bei 4 mm Dicke
Grenzwert (Eignung Fußbodenheizung)	0,17K/W
Toleranz Länge bzw. Breite	± 0,25%