

SAMOA – Kompetenz & Design!

SAMOA vereinbart neben den einmaligen Produktvorteilen von Kork alle Eigenschaften von Parkett und Laminat. Mit SAMOA erhöhen Sie nicht nur den Wert Ihrer Wohnung wie mit Parkettböden, sondern erreichen auch einen einmaligen Gehkomfort. Das wahlweise 3 mm oder 6 mm starke Trägermaterial aus Kork sorgt nicht nur für eine Elastizität, die die Gelenke schont, es verbessert auch das Raumklima, spendet Wärme im Fußbereich, wirkt antistatisch und antibakteriell und ist für Allergiker perfekt geeignet.



Dekor: Salamanca/Morena natur



TECHNISCHE DATEN HotCoating®		FERTIGPARKETT HDF	FERTIGPARKETT hydrotec	SHEETS zum Verkleben
Beanspruchungsklasse nach	EN 649	Kl. 23, Kl. 32		Kl. 23, Kl. 32
Gesamtstärke	EN 428	11 mm		
Format in mm	EN 427	9x Holz 915 x 305 9x Holz 1235 x 305 6x Stein 620 x 450		9x Holz: 915 x 305 9x Holz 1235 x 305 6x Stein 620 x 450
Rohgewicht	EN 430	8.000 g/m ²		3.200 g/m ²
Rohdichte		600 kg/m ³		550 kg/m ³
Abriebverhalten HotCoating®	EN 13329	AC5		AC5
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140	18 dB		21 dB
Brandverhalten	EN 12667	CFL-S1		CFL-S1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,11 m ² K/W		ca. 0,074 m ² K/W
Maßstabilität	EN 434	< 0,10 %		< 0,10 %
Resteindruck	EN 433	max. 0,14 mm		max. 0,14 mm
Chemikalienbeständigkeit		gut		gut
Lichtechtheit	EN 185-B02	7-8		7-8
Stoßfestigkeit	EN 51130	2.000 mm / 14 mm		2.000 mm / 14 mm
HDF Dickenquellung 24 h	EN 317	< 8 %		entfällt
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet Typ W		geeignet Typ W
Rutschhemmung DIN 51130/	EN 13893	R9		R9
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 Kv		< 2 Kv
Fußbodenheizung geeignet		ja (Warmwasser)		ja (Warmwasser)
Uniclic-Verbindung		ja		nein
Schadstoffemissionen geprüft		Ü-Zeichen		Ü-Zeichen