



Dekor: Silberfichte sägerau

Die neue Möglichkeit für den Einbau von Designböden ohne Klebemittel und Klicksystem. Dies ermöglicht den Einsatz eines feinen, absorbierenden Textilgewebes, das auf der Rückseite aufgebracht und mit Harz imprägniert wird. Der Aufbau schafft eine feste, jedoch nicht verklebte Verbindung mit dem Untergrund. Somit ist gewährleistet, dass der Belag im Bedarfsfall wieder aufzunehmen und neu zu verlegen ist. Da kein Kleber notwendig ist, reduziert sich die Installationszeit erheblich, was entsprechende Kosteneinsparungen mit sich bringt. Die Gesamtstärke von antigua contact beträgt einschließlich des Haftsystems 3,0 mm und besitzt eine Nuttschicht von 0,55 mm.

antigua contact ist insbesondere dort als Bodenbelag geeignet, wo Aufbauhöhe und schnelle Austauschbarkeit, z.B. bei Shop-in-Shop-Systemen, eine wichtige Rolle spielen. antigua CONTACT Designböden können sowohl in privaten als auch gewerblichen Bereichen zum Einsatz kommen.



Die Rückseite ist ein feines saugfähiges Textilgewebe. Die Harzprägnierung härtet nicht aus und sorgt für eine sichere, jedoch nicht dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden.

TECHNISCHE DATEN		contact Sheets Loose Lay
Beanspruchungsklasse nach	ISO 10582	Kl. 23, Kl. 33
Dicke der Nuttschicht	ISO 24340	0,55 mm
Vinylträger		3,0 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	3,0 mm
Rohgewicht	ISO 23997	ca. 5.290 g/m ²
Format in mm	ISO 24342	Holz: 1219 x 229 Stein: 914 x 457
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-1	5 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	BFI-S1
Brandklasse	DIN 4102	B1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	ca. 0,014 m ² K/W
Resteindruck	ISO 2434-1	max. 0,011 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	EN 13893	R 9 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	gut, Klasse 0
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Sohle: - 0,7 kV, PVC-Sohle: -1,2 kV
Verlegung		contact Loose Lay

