

Vinyl Strong KF

**Designvinyl-Fliesen zum Verkleben. Feuchtraumgeeignet.
Auch geeignet in Bereichen der Leichtindustrie.**

Die 2,5 mm dünne Planke Vinyl Strong KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinyl Strong KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinyl Strong KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit starker Beanspruchung wie Büros, Verkaufsfächen oder Praxen. Vinyl Strong KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar.

Vinyl Strong KF ist einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinyl StrongKF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

| Technische Daten | |
|---|--|
| Dielen-Formate | 1.532 x 237 x 2,5 mm |
| Kartoninhalt | 10 Dielen/3,63 m ² |
| Paletteninhalt | 32 Kartons/116,16 m ² |
| Nutzschicht | 0,55 mm + PU Finish |
| Träger | 1,95 mm Massiv-Vinyl |
| Kantenbearbeitung | 4-seitige Mikrofase |
| Verlegeart | Zum Verkleben |
| Prüfwerte | |
| Antistatisch (DIN EN 1815) | < 2 kV |
| Beanspruchungsklasse (EN 685) | 23/33/41 |
| Brandverhalten (EN 13501) | BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab |
| Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423) | Gute Beständigkeit |
| Feuchtraumeignung | Ja |
| Flächengewicht (DIN EN 430) | 3.600 g/m ² |
| Fußbodenheizungsgeeignet | Ja |
| Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02) | > 6 |
| Resteindruck (EN ISO 24343-1) | < 0,1 mm |
| Rutschhemmung (EN 13893/51130) | R 9/DS |
| Stuhlrolleneignung (EN 425) | Ja, mit Rollen-Typ W |
| Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2) | 5 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524) | 0,021 m ² x K/W |
| Zigarettenlutbeständigkeit (DIN EN 1399) | Ja |

