



HÄRTER FÜR ÖL-BEIZE

Verringert die Trocknungszeit für Öl-Beize deutlich.



6631 Farblos



Produktbeschreibung:

Farbloser spezieller Polyisocyanat-basierter Härterzusatz für die Osmo Öl-Beize zur Verkürzung der Trocknungszeit.

Anwendungsbereiche:

Osmo Härter für Öl-Beize dient als Zusatz zur Öl-Beize für eine beschleunigte Trocknung.

Inhaltsstoffe:

Aliphatisches Polyisocyanat, Methoxypropylacetat. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,15 g/cm³

Viskosität: 36s DIN 53211/4 mm

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 45 °C nach DIN 53213

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern. Reste des gemischten Produktes, können nicht gelagert und erneut verwendet werden.

Vorbereitung:

Die notwendigen Vorbereitungen zum Einsatz der Öl-Beize werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst. Diese sind uneingeschränkt gültig. Hierzu die Produktinformation der Öl-Beize beachten.

Verarbeitung:

Härter für Öl-Beize vollständig der Öl-Beize (1 l) beigegeben und verrühren, sodass die beiden Komponenten gut vermischt sind. Die weiteren Verarbeitungshinweise der Öl-Beize werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiner (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Durch den Zusatz des Härters wird die Topfzeit auf ca. 60 Minuten reduziert. Nie mehr Material anmischen, als in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann. Wird nicht der gesamte Inhalt des Öl-Beize Gebindes benötigt, die benötigte Menge mit 6 % Härter-Zusatz in einem extra Gefäß anmischen!



Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Enthält Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Von Hitze/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 05 01*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6631 Farblos

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 11/19



Achtung



Achtung